













Revisão: 01 – 12/04/2021

## EPÓXI POLIAMIDA PLUS ALTA ESPESSURA (HB)

### HB 33...(conforme cores) Atende Norma N 2628

	Descrição:	Epóxi catalisado com poliamida em combinação com pigmentos e cargas especiais de alta qualidade.	
	Uso e Aplicações:	Indicado como fundo e acabamento Semi brilho, para aplicação em todo tipo de substratos encontrados em maquinários em geral, incluindo chapas nuas, ferro fundido, indicado para pintura em ambientes de umidade elevada e pisos de concreto, desde que preparados corretamente para receber a aplicação. Produto apresenta excelente proteção anticorrosiva e alta adesão(sobre superfícies jateadas). Quando exposto em ambientes externos não possui boa retenção de cor e brilho decorrente de processo natural de calcinação ao entrar em contato com raios UV, processo que não altera sua resistência química.	
	Diluyente/Catálise:	Diluyente para Epoxi TN 06.00.007 de acordo com método de aplicação (10 a 20%) Catálise na proporção de 1x1 com o endurecedor ED 33.00.500	
	Viscosidade a 25°C CF8:	50 a 55 segundos	
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 85 +/- 2%	Por volume: 74 + ou - 2 %.
	Formas de Aplicação:	Revolver, airless, rolo ou trincha para pequenas áreas	
	Demão(s) recomendada(s):	01 a 02 demãos. Espessura seca de 125 a 150 microns por demão	
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 02 a 03 horas Ao Manuseio: 06 a 08 horas Final: 07 dias	
	Instruções Gerais:	Adicionar o endurecedor na proporção de 1 para 1, em constante agitação, ajustando a viscosidade com TN 06.00.007 em função do equipamento de aplicação. Não preparar quantidades maiores que as necessárias para 4 horas de trabalho. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.	
	Rendimento teórico:	4,2 a 6,1 m <sup>2</sup> /litro/demão	
	Densidade:	1,400 +/- 0,050 g/cm <sup>3</sup>	
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> .	