

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000 www.brasilux.com.br

VERNIZ SECAGEM RÁPIDA VN 09.00.030



Descrição:

Formulado a base de resinas especiais combinadas com solvente alifático e aditivos,

proporcionando excelente aderência as superfícies de madeira.



Uso e Aplicações:

Recomendados como Verniz acabamento brilhante, para uso interno, realçando os veios da

madeira com boa flexibilidade e excelente brilho.

Indicado para forros, artesanato de madeira, móveis interiores.



Diluente/Catálise:

Trincha e Rolo: Diluir com Aguarrás de 5 - 10%

Pistola: Diluir com Aguarrás de 10 - 20%

Formas de Aplicação:

Trinchas e pincéis de cerdas macias, rolo e pistola.



Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 03 demãos (75 micrometros), com intervalo de 08 horas entre passadas.



Secagem (25°C)

Entre camadas: 08 horas Final: 24 horas

Rendimento Acabado (*) Até $5,75 \text{ m}^2/900 \text{ mL}$ / Acabado Até $23 \text{ m}^2/3,6 \text{ L}$ / Acabado



Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas

de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo entre outros.



Rendimento teórico:

Variável conforme técnica de aplicação, absorção da madeira, espessura da camada aplicada, diluição e tipo de ferramentas para aplicação.

(*) Rendimento referente a aplicação de 3 demãos.



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto

no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000 www.brasilux.com.br

Preparação e Aplicação: Toda madeira deve estar seca com umidade inferior à 20%, limpa, isenta de partes soltas, óleos, ceras e mofos.

Não pintar em dias chuvosos com temperaturas abaixo de 10° C e umidade do ar acima de 80% podendo alterar a secagem e cura do produto aplicado.

Madeiras Novas: Verificar se é necessário aplicar massa BR12 cores com a cor mais próxima da madeira em fissuras ou buracos na madeira. Promover lixamento no sentido dos veios da madeira com lixa grana 220-280, remova toda a poeira do lixamento e aplique 3 demãos bem distribuídas obedecendo os intervalos de secagem entre demãos, sugerimos lixar a primeira demão com lixa grana 320 para um melhor acabamento e aderência.

Aplique o produto revestindo todas as faces da madeira, obtendo uma película protetora para maior durabilidade, com espessura igual ou superior a 75 micrômetros, equivalente a 3 demãos de aplicação do produto.

Madeiras Revestidas com Verniz Secagem Rápida: Efetuar o lixamento com lixa grana 320, remova toda a poeira do lixamento e aplique 1 ou 2 demãos obedecendo os intervalos de secagem entre demãos.

Madeiras revestidas com outros produtos: Remover por completo através de raspagem e lixamento e repetir o processo de aplicação em *Madeiras Novas*.

Observações:

- Em madeiras resinosas podem ocorrer retardo na secagem ou manchas, podendo afetar a durabilidade do acabamento. Consequentemente será necessário fazer manutenção preventiva em menor tempo.
- Madeiras com fissuras, trincas e com exposição a maresia, também podem comprometer a durabilidade do produto.
- Recomendamos que a madeira tenha os cantos levemente arredondados, evitando cantos vivos, pois o verniz se desgasta com maior facilidade.