Uma coisa é certa:

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

Revisão: 01 – 13/06/2019

GALVPLUS – DUPLA FUNÇÃO
GL 15...(conforme cores)

Descrição:	Produto formulado a base de resinas acrílicas especiais em combinação com pigmentos e cargas de alta qualidade, proporcionando excelente aderência às superfícies não ferrosas (galvanizados) e ferrosas, de secagem extra rápida, fácil aplicação e resistência as intempéries. Acabamento Brilhante (semi-brilho e fosca ,sob consulta)
Uso e Aplicações:	Indicado como fundo e acabamento , em superfícies metálicas ferrosas e não ferrosas ,torres de transmissão e energia, esquadrias metálicas, calhas, máquinas e equipamentos em geral
Diluente/Catálise:	Utilizar Thinner Acabamento TN 71.00.527 Aguarrás AG 10.00.100(máximo 25%) Para aplicação a revolver: 10 a 25% Para aplicação a pincel: 05 a 15%
Viscosidade à 25ºC CF4:	60-80 seg.
Teor de Sólidos:	Por Peso: 35-45 % Por volume: 30-35%
Formas de Aplicação:	Revólver convenciona (Pressão de 30 a 40 libras) /Pincel
Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 30 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 30 a 40 microns
Secagem (25ºC)	Ao Toque: 5-15 minutos Ao Manuseio: 01--02 horas Final: 24 horas Completa: 72 horas
Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com o TN 71.00.527 ou AG 10.00.100 de acordo com o equipamento de aplicação.
Rendimento teórico:	30 a 40 m^2 /galão/demão
Densidade:	1,000 + / - 0,050 g/cm^3
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.