KIT PISCINA

Descrição:	Formulado a base de resina acrílica hidroxilada, pigmentos orgânicos e inorgânicos hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e aditivos, combinados com pré polímeros de diisociantatos alifáticos, fornecido em 03 (três) componentes. Apresenta boa solidez a luz e ao intemperismo natural. **Composição do KIT**: PU Azul piscina BT 15.03.430 ou Branco BT 15.05.062 = 2,7L Catalisador para PU: CT 29.50.028 = 900ml Diluente para PU: TN 06.00.107 = 900ml
Uso e Aplicações:	Recomendado como acabamento de alta resistência ao intemperismo, para aplicações interiores e exteriores de piscinas, toboáguas e brinquedos aquáticos de alvenaria, fibra ou azulejos (É recomendado uso do Epóxi HB 33.23.466 como fundo para tais aplicações)
Diluente/Catálise:	Catalisar na proporção, por volume, de 3 partes de BT 15.03.430 ou BT 15.05.062, para 1 parte do catalisador CT 29.50.028 – (3x1) Utilizar TN 06.00.107 na proporção de 10 a 25%, de acordo com equipamento de aplicação.
Viscosidade à 25ºC CF4:	80 a 100 seg.
Teor de Sólidos:	Por Peso: 62 + /- 2% Por volume 51-53%
Formas de Aplicação:	Rolo de epóxi, Trincha, Pistola convencional ou Airless.
Rendimento teórico:	38 a 46 m^2 /galão/demão com espessura seca de 45 a 55 microns.
Demão(s) recomendada(s):	01 a 02 demãos, desconsiderando imperfeições do substrato.
Secagem (25ºC)	Ao Toque: 01-02 horas Ao Manuseio: 03-06 horas Total : 24 horas Final: 07 dias
Instruções Gerais:	Adicionar o componente "B" CT 29.50.028 sobre o componente "A"(BT 15) na relação de mistura, em volume de 3x1, em constante agitação. Após catalisar, aguardar 10 minutos para eliminar o ar. Ajustar viscosidade com TN 06.00.107 de acordo com o equipamento de aplicação. Não preparar quantidades superiores as necessárias para 03 horas de trabalho. Armazenamento de até 24 meses.
Densidade:	1,000 +/- 0,020 g/cm^3
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.