BRASTOL PREMIUM
BR 09 / AC 09 cores

Descrição:

Formulado a base de resinas especiais combinadas com solventes alifáticos, pigmentos transparentes efetivamente absorvedores de raios U.V e aditivos, excelente resistência às intempéries.
Forma uma película Ultra flexível, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira. Fissuras, trincas e rachaduras que aparecem na estrutura da madeira não se enquadram como movimentos naturais. Nesses casos, Brastol Premium não é capaz de acompanhar as deformações da superfície.

Uso e Aplicações:

Recomendado como Verniz Acabamento Brilhante e Acetinado, para uso interno e externo, ótima flexibilidade e extrema resistência ao intemperismo, possui triplo filtro solar mais ultra bloqueador U.V. Resistente aos efeitos do sol e da água. Protege contra fungos e bolor. Hidrorrepelente.
Pintar os 6 lados da madeira para obter uma película protetora, garantindo maior resistência e durabilidade.
Indicado para portas, janelas, lambril, forros de madeira, chalés e móveis de jardim.
Produtos não recomendados para aplicações em carpetes, pisos e assoalhos de madeira.

Diluente/Catálise: Pronto para uso

Formas de Aplicação: Trinchas, pincéis de cerdas macias e rolo.

Demão(s) recomendada(s): Aplicar 03 demãos (75 micrometros), com intervalo de 12 horas entre passadas.

Secagem (25ºC)

Entre demãos: 12 horas
Final: 24 horas

Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, entre outros.
Não indicamos a aplicação de seladoras como base preparadora para áreas externas.
Aplicar a primeira demão com pincel para melhor aderência.
Efetuar o lixamento da primeira demão para melhor acabamento.

Rendimento teórico:

Rendimento Acabado (*)
Até 5,75 m^2 / 900 mL / Acabado
Até 23 m^2 / 3,6 L / Acabado

Variável conforme técnica de aplicação, absorção da madeira, espessura da camada aplicada e tipo de ferramentas para aplicação.
(*) Rendimento referente a aplicação de 3 demãos.

Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.

Preparação e Aplicação: Toda madeira deve estar seca com umidade inferior à 20%, limpa, isenta de partes soltas, óleos, ceras e mofos.
Não pintar em dias chuvosos com temperaturas abaixo de 10º C e umidade do ar acima de 80% podendo alterar a secagem e cura do produto aplicado.

Madeiras Novas: Verificar se é necessário aplicar massa BR12 cores com a cor mais próxima da madeira em fissuras ou buracos na madeira. Promover lixamento no sentido dos veios da madeira com lixa grana 220-280, remova toda a poeira do lixamento e aplique 3 demãos bem distribuídas obedecendo os intervalos de secagem entre demãos, sugerimos lixar a primeira demão com lixa grana 320 para um melhor acabamento e aderência.
Aplique o produto revestindo todas as faces da madeira, obtendo uma película protetora para maior durabilidade, com espessura igual ou superior a 70 micrômetros, equivalente a 3 demãos de aplicação do produto.

Madeiras Revestidas com BRASTOL PREMIUM: Efetuar o lixamento com lixa grana 320, remova toda a poeira do lixamento e aplique 1 ou 2 demãos obedecendo os intervalos de secagem entre demãos.

Madeiras revestidas com outros produtos: Remover por completo através de raspagem e lixamento e repetir o processo de aplicação em ***Madeiras Novas.***

Observações:

- Em madeiras resinosas podem ocorrer retardo na secagem ou manchas, podendo afetar a durabilidade do acabamento. Consequentemente será necessário fazer manutenção preventiva em menor tempo.
- Madeiras com fissuras, trincas e com exposição a maresia, também podem comprometer a durabilidade do produto.
- Recomendamos que a madeira tenha os cantos levemente arredondados, evitando cantos vivos, pois o verniz se desgasta com maior facilidade.