Uma coisa é certa:

Brasilux TINTAS

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

Revisão 05: 20/10/2022

PU HS 2X1 ALIFÁTICO

FO/SF/AC/PA/SB/BT 24...(conforme cores)

Descrição:

Produto Formulado a base de resina hidroxilada fornecido em 02 (dois) componentes.

Uso e Aplicações:

Recomendado para aplicações em dupla função ou como acabamento interno e externo de estruturas metálicas, máquinas e equipamentos em geral. Produto de alta resistência aos raios solares, e resistência química, física e ao intemperismo, podendo ser aplicada também, em pinturas de frotas, implementos agrícolas e rodoviários, artefatos de madeira em geral, artefatos de fibra, entre outras.

Diluente/Catálise:

Diluente para PU TN 06.00.107 na proporção de 10 a 20%
Para aplicações em superfícies de grandes dimensões, sugerimos o uso do TN 06.00.108 melhorando a performance de alastramento e brilho do produto.

Catálise na proporção de 2x1 com catalisador CT 29.50.008 ou CT 29.50.045 cura rápida

Viscosidade a 25ºC CF4: 80 a 110 segundos

Teor de Sólidos: Por Peso: 54% + - 2 Por volume: 46% + – 2

Formas de Aplicação: Revolver convencional (bico 1.4): Pressão de 40 a 50 libras / Revolver HVLP: 2 bar/Airless

Demão(s) recomendada(s): Aplicar 2 demãos, com intervalo entre passadas de 05 a 10 minutos a 25ºC

Secagem (25ºC)

Ao Toque: 40 minutos
Ao Manuseio: 04 a 06 horas
Final: 24 horas
Cura total: 07 dias

Instruções Gerais: Catalisar o produto na proporção de 2 partes de tinta e 1 parte de catalisador que deverá ser bem homogeneizada antes da aplicação. A superfície precisará estar seca e isenta de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.

Rendimento teórico: 38 a 46 m^2 /galão/demão

Densidade: 1,170 +/- 0,020 g/cm^3

Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.