

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000 www.brasilux.com.br

Revisão 01: 20/03/2023

PRIMER PU HS BRASIFAST PR 22,06,450



Descrição:

Produto formulado a base de resinas acrílica, cargas minerais, pigmentos, solventes e aditivos.



Uso e Aplicações:

Indicado para preparação de superfícies metálicas, especialmente para receber acabamentos como Poliéster e Poliuretano Brasilux. Produto com alto teor de sólidos, excelente poder de

enchimento, fácil lixamento e ótima aderência.

Produto deve ser utilizado por profissionais devidamente treinados.



Catálise/Diluição:

4 partes do Primer PU HS BRASIFAST 1 parte do catalisador CT 29.50.040 1 parte do diluente PU TN 06.00.107

Vida útil da mistura é de aproximadamente 30 minutos.

Obs: Em temperaturas mais elevadas este tempo poderá sofrer redução.



Formas de Aplicação:

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 a 40 lbs/pol² Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 a 35 lbs/pol²

Bico recomendado: 1,6-2,0 mm

Aplicar sobre:

Wash Primer, Seladora p/ Plástico, Massa Poliéster Robermaxx e Tinta Original de fábrica.



Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 02 a 03 demãos, com intervalo entre passadas de 05 a 08 minutos.



Secagem (25°C)

Livre Pó: 10 minutos Toque: 30 minutos Lixamento: 90 minutos

Estufa (60° C): 25 minutos (Flash off – 10 minutos).

Lixamento seco ou úmido: iniciar com lixa 400 e finalizar com lixa 600.



Instruções Gerais:

Catalisar o produto na proporção de 4 partes de primer e 1 parte de catalisador que deverá ser bem homogeneizada antes da aplicação. Ajustar a viscosidade de acordo com o equipamento de aplicação. Limpar a superfície a ser pintada com Solução Desengraxante TN 06.00.197, removendo qualquer tipo de contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Aplicar o Wash Primer para proteger áreas onde o substrato foi exposto.



Normas de Segurança: Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.