# FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

Revisão 2 20/10/2021

# KIT PRIMER EPOXI –KT 0323466(Óxido)
## Promotor de Adesão

Descrição:

Revestimento bi componente, formulado a base de resina epóxi, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais e sintéticas, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e aditivos, combinados com catalisador poliamida , fornecido em 02 componentes.
Apresenta baixa solidez a luz e ao intemperismo natural.

**Composição do KIT**: Primer Epoxi: KT 0323466= 2,88L
Catalisador Epoxi: ED 6300132= 720ml

Uso e Aplicações:

Recomendado como primer de adesão com alta resistência física e química em:
Máquinas e equipamentos novos e reformas
Estruturas metálicas
Pisos de concreto, paredes de alvenaria, azulejos, cerâmicas, fibra de vidro e metais ferrosos e não ferrosos, em geral

Diluente/Catálise:

Catalisar na proporção, por volume, de 4 partes de KT 0323466, para 1 parte do catalisador ED 6300132
Utilizar TN 06.00.007 na proporção de 10 a 25%, de acordo com equipamento de aplicação.

Viscosidade à 25ºC KREBS STORMER

80-100 U.K.

Teor de Sólidos:

Por Peso: 75 + /- 2% Por volume 62 + /- 2%

Formas de Aplicação:

Rolo para epóxi, Trincha, Pistola convencional ou Air less.

Rendimento teórico:

50-60 $m^2$ /galão/demão com espessura seca de 30-40 microns.

Demão(s) recomendada(s):

01 a 03 demãos, desconsiderando imperfeições do substrato. Intervalo entre demãos: mínimo 8 horas e máximo 24 horas

Secagem (25ºC)

| | |
|---|---|
| Ao Toque: | 3 horas |
| Ao Manuseio: | 06-08 horas |
| Total: | 24 horas |
| Final: | 07 dias |

Instruções Gerais:

Adicionar o componente "B" ED 6300132 sobre o componente "A"(KT 03) na relação de mistura, em volume de 1 X 4, em constante agitação.
Após catalisar, ,aguardar 2 0 - 30 minutos de indução de catalise Ajustar viscosidade com TN 06.00.007 de acordo com o equipamento de aplicação.
Não preparar quantidades superiores as necessárias para 03 horas de trabalho.
Armazenamento de até 24 meses.

Densidade:

1,450 +/- 0,050 g/$cm^3$

Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.