BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA
Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão(SP) – CEP: 15.990-668
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

BOLETIM TÉCNICO
EMBORRACHAMENTO

Descrição:	Produtos formulados a base de emulsões acrílicas solúveis em água em combinação com cargas inertes e pigmentos inorgânicos especiais de alta qualidade, proporcionando a superfície um acabamento de aspecto texturizado de alta resistência, excelente dureza e flexibilidade.
Uso e Aplicações:	Usado como complemento automotivo recomendado como proteção anticorrosiva, nas partes sujeitas as batidas de pedra como, para lamas, saia dianteira, traseira, peças interiores laterais. Possui excelente resistência as lavagens com querosene, detergente e pulverizações. Usado para maquinas e equipamentos em geral, metais ferrosos e madeiras que apresentam irregularidade ou defeitos de fabricação em sua superfície. Seu acabamento texturizado proporciona correção e ou ocultação de defeitos da peça, proporcionando acabamento uniforme.
Código do Produto:	EB 08....., Disponível nas cores: branco, preto e cinza.
Tipo de Veiculo:	Resina Acrílica
Teor de Sólidos:	Por Peso: 60 + / - 1%
Diluente:	água em até 10%
Método de Aplicação:	Pincel / Revolver (Bico de Pato)
N.º Demão Recomendadas:	02 Demão Cruzadas
Rendimento Teórico:	15 a 20 m^2 / Galão / Demão
Secagem:	Ao Toque: 01 Hora Ao Manuseio: 02 - 03 Horas Final: 12 Horas
Intervalos entre Demão:	Mínimo: 10 - 15 min. Máximo: 24 horas
Massa Especifica:	1,300 à 1,350 g/ Cm^3
Instruções Gerais:	Produto pronto para uso, homogeneizar o produto antes de usar, se necessário diluir com água ajustando a viscosidade em função do equipamento de aplicação.
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar seca isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.
Estocagem:	A temperatura ambiente, 06 Meses.
Normas de Segurança:	Produto não inflamável manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. - nunca reutilizar a embalagem - durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.- Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.