BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA
Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão(SP) – CEP: 15.990-668
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

Revisão: 02 01/03/2023

BOLETIM TÉCNICO
ESMALTE PU ACRÍLICO ALIFÁTICO SB 15(CORES)

Descrição:	Produto formulado a base de Resina acrílica hidroxilada solventes orgânicos, iserntos de benzeno e aditivos, usado combinado com pré polímeros de diisocianatos alifáticos, fornecido em 02 (dois) componentes. Apresenta ótima solidez a luz e ao intemperismo natural.
Uso e Aplicações:	Recomendado como acabamento Semi brilho para aplicações interiores e exteriores em superfícies metálicas, máquinas, transformadores, motores, implementos agrícolas e estruturas metálicas.
Código do Produto:	SB 15.....(cores)
Aspecto :	Semi brilho
Viscosidade (25ºC):	80 a 100 seg. (Copo Ford nº4)
Componente B:	Utilizar com Componente B- CT 29.50.028
Diluição:	TN 06.00.107, de 10 a 25% do volume.(de acordo com a aplicação)
Teor de Sólidos:	Por Peso : 62 + /- 2% Por volume 53-55%
Massa Especifica:	1,250 + / - 0,05 g/cm^3
Método de Aplicação:	Rolo (para Epóxi),Trincha ,Pistola convencional e Air less
Rendimento Teórico:	30-35m^2 /galão/demão com espessura seca de 65-75 microns.
N.º Demão Recomendadas:	01-02 demãos
Intervalo de secagem entre demãos	Minimo 6 horas Máximo 24 horas
Secagem:	Toque: 60 minutos Manuseio : 3 a 6 horas Completa : 5-7 dias
Relação da mistura em volume:	4 partes de Primer x 1 parte de Catalisador.
Vida útil da mistura (Pot Life):	4 horas a 25ºC.
Instruções Gerais	Adicionar o componente "B" CT 29.50.028 sobre o componente "A" na relação de mistura em volume (4x1), em constante agitação. Após catalisar aguardar 10 minutos para eliminar o ar Ajustar viscosidade com redutor TN 06.00.107 para aplicação. Não preparar quantidades superiores as necessárias para 03 horas de trabalho. Armazenamento de até 24 meses.
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.
Normas de Segurança:	Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.