BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA
Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão(SP) – CEP: 15.990-668
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002
16/07/2020

BOLETIM TÉCNICO
PRIMER DE ADERENCIA PARA VERNIZ
(BAIXO V.O.C.) **PP 8700 006**(INCOLOR)

Descrição: Epóxi curado com Poliamida especialmente formulado para atender exigências de adesão e onde a presença de exalações de vapores nocivos a saúde não são permitidas/desejadas, tais como Hospitais, Indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias etc.; sem interferir com a salubridade do ambiente; proporciona também uma resistência ao desenvolvimento de fungos e bactérias nos rejuntes, para uso em superfícies que irão receber acabamentos epóxis poliuretanos e massas epóxis. Após cura final, de 7 dias, apresenta resistência térmica de até-10ºC.
Produto fornecido em dois componentes.
Apresenta resistência a temperatura de 90°C de forma contínua ou 120°c descontínua

Uso e Aplicações: Sua aplicação é especialmente indicada como primer aderente para azulejos, pisos cerâmicos ,esmaltados, concretos,(inclusive porcelanatos), superfícies metálicas, etc.

Endurecedor: ED 63.00 093 - Relação de catálise em volume: 2 partes de tinta com 1 parte de endurecedor

Teor de sólido da mistura: Por Peso: 92-94%

Diluição: Diluição com 20-50% de Solvente para epóxi TN 0600007 imediatamente após a catálise

Método de Aplicação: Rolo Trincha ,Air less e pistola convencional

Demão Recomendada: 01 a 02 demãos

Rendimento Teórico: 30m²/L por demão a 30-40micra

Espessura recomendada: 30-40 micra

Secagem: Ao manuseio: 04 a 05 horas
Cura total: 05 -07dias

Intervalo entre demãos: Mínimo de 4, máximo de 12 horas; após este período a superfície deve ser lixada(25-35°C)

Peso Específico: 1,100 +/- 0,020 g/cm³

Vida útil da mistura: 1/2 hora a 25ºC. Acima desta temperatura o POT LIFE diminui.

Instruções Gerais: Agitar primeiramente o componente A mecanicamente e após, adicionar o componente B mantendo agitação constante até perfeita homogeneização.

Estocagem: A temperatura ambiente, 12 Meses.

Preparação de Superfície: A superfície a ser pintara deverá está isenta de contaminantes como poeira, graxa, óleo, resíduos orgânicos, ferrugem, etc..

Observações: O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes por rugosidade da superfície, espessura aplicada e sistema de aplicação.

Normas de Segurança: Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação usar óculos de segurança . Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio médico. Produto sem cheiro e zero VOC.