Uma coisa é certa: Brasilux TINTAS

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

Revisão: 01 – 13/06/2019

VERMELHO ÓXIDO TEC

BT 01.23.830 (vermelho oxido)

Descrição:	Formulado a base de resinas alquídicas modificadas especiais combinadas com pigmentos orgânicos e inorgânicos atóxicos, cargas e aditivos de alta qualidade, solventes isentos de benzeno e cargas sintéticas e naturais e aditivos especiais, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistência
Uso e Aplicações:	Verniz oxido de ferro recomendado como acabamento para metais ferrosos em geral, tambores (INTERNO), sendo um produto de fácil aplicação e rápida secagem Proteção com o uso de dois sacos(sucos cítricos e concentrados)
Diluente/Catálise:	Utilizar Thinner Acabamento TN 06.00.003 na proporção de 15 a 20%
Viscosidade à 25ºC CF 6:	60 a 80 seg.
Teor de Sólidos:	Por Peso: 49 +/- 2 % Por volume: 38 +/- 2%
Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 30 a 50 libras) ou Airless
Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 demão . Espessura seca por demão de 25 a 40 microns
Secagem (25ºC)	Ao Toque: 30 minutos a 1 hora Ao Manuseio: 04 a 06 horas Final: 24 horas
Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com o TD 71.00.527 ou TN 06.00.003, de acordo com o equipamento de aplicação.
Rendimento teórico:	30 a 40 m^2 /galão/demão
Densidade:	1,000 + / - 0,030 g/cm^3
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.