KIT EPOXI –KT 03

Atende Norma N 1198 tipo II

Descrição:	Revestimento bicomponente, formulado a base de resina epóxi, pigmentos orgânicos e inorgânicos,cargas minrais e sintéticas, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e aditivos, combinados com catalisador poliamida , fornecido em 02 componentes. Apresenta baixa solidez a luz e ao intemperismo natural. **Composição do KIT**: Epoxi KT 03***** = 2,88L Catalisador para Epoxi: ED 6300133= 720ml
Uso e Aplicações:	Recomendado como acabamento de alta resistência física e química em: Máquinas e equipamentos novos e reformas Estruturas metálicas Pisos de concreto e paredes de alvenaria(TRAFEGO LEVE)
Diluente/Catálise:	Catalisar na proporção, por volume, de 4 partes de KT 03, para 1 parte do catalisador ED 6300133 Utilizar TN 06.00.007 na proporção de 10 a 25%, de acordo com equipamento de aplicação.
Viscosidade à 25ºC Copo F 4:	50-80 seg.
Teor de Sólidos:	Por Peso: 65 + /- 2% Por volume 48-52%
Formas de Aplicação:	Rolo para epóxi, Trincha, Pistola convencional ou Air less.
Rendimento teórico:	42 a 46 m^2 /galão/demão com espessura seca de 30-40 microns.
Demão(s) recomendada(s):	01 a 03 demãos, desconsiderando imperfeições do substrato. Intervalo entre demãos 8-12 horas, após esse período efetuar o lixamento
Secagem (25ºC)	Ao Toque: 01-02 horas Ao Manuseio: 03-06 horas Total : 24 horas Final: 07 dias
Instruções Gerais:	Adicionar o componente "B" ED 6300133 sobre o componente "A"(KT 03) na relação de mistura, em volume de 1 X 4, em constante agitação. Após catalisar, aguardar 10 minutos para eliminar o ar. Ajustar viscosidade com TN 06.00.007 de acordo com o equipamento de aplicação. Não preparar quantidades superiores as necessárias para 03 horas de trabalho. Tempo de indução recomendado 20-30 minutos
Densidade:	1,200 +/- 0,050 g/cm^3
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de

emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.