FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

Revisão: 01 – 12/06/2020

EPOXI POLIAMINA ALTA ESPESSURA
HB 16.05.047(Branco)

Descrição:
Primer acabamento epóxi catalisado com poliaminas, combinada com pigmentos e cargas sintéticas e naturais anticorrosivos e aditivos especiais de alta qualidade, fornecido em dois componentes. Proporciona, acabamento de alta espessura com ótima resistência química, ,física, abrasão, umidade,

Uso e Aplicações:
Indicado como fundo anticorrosivo e acabamento semibrilho para aplicação em tanques, transformadores, estruturas metálicas, máquinas e equipamentos em geral. Indicado também para pintura em ambientes agressivos de umidade elevada e revestimento interno de tanques de óleo lubrificantes. Acabamento semi fosco

Diluente/Catálise:
Diluente para epóxi TN 06.00.007 de 20% a 30%
Catalisador EN 66.00.500 na proporção (1x1) - Vida útil da mistura de 4 horas a 25ºC

Viscosidade à 25°C U.K.: 85-110 U.K. Brilho 60° 0-15
Teor de Sólidos: Por Peso: 78 +/- 2 % Por volume: 68 +/- 2%

Formas de Aplicação:
Airless/Rolo/ Revolver, com aplicação de 2 a 3 demãos

Demão(s) recomendada(s):
Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 40 a 60 minutos entre passadas.
Espessura seca de 35-60 microns
Intervalo máximo entre demãos de 18 horas, após esse prazo a superfície deverá ser lixada.

Secagem (25ºC)
Ao Toque: 1 - 2 horas
Ao Manuseio: 08 - 12 horas
Final: 05-07 dias

Instruções Gerais:
Adicionar EN 66.00.500 na tinta na proporção de 1x1, em constante agitação. Acertar viscosidade de aplicação com diluente para epóxi TN 06.00.007 em função do equipamento de aplicação. Não preparar quantidade maior que a necessária para 04 (quatro) horas de trabalho. Estocar em temperatura ambiente por até 12 meses.
Produto disponível para uso após 7 dias de aplicado.
Superfície a ser aplicada deverá estar seca e isenta de contaminantes.

Rendimento teórico:
16 – 20 m^2 /litro/demão(35-40 Microns)

Densidade:
1,600 + / - 0,030 g/cm^3

Normas de Segurança:
Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.