Uma coisa é certa: Brasilux TINTAS

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

Revisão: 01 – 13/06/2019

PRETO BETUMINOSO
BT 01.15.004

Descrição:	Formulado a base de resina asfáltica e solventes, de secagem rápida, acabamento brilhante com resistência a umidade e intempéries.
Uso e Aplicações:	Recomendado para madeiras e metais ferrosos em geral
Diluente/Catálise:	Utilizar exclusivamente Aguarrás AG 10.00.100 na proporção de 10 a 20%
Viscosidade à 25ºC KU:	60 a 65 seg.
Teor de Sólidos:	Por Peso: 52 +/- 2 % Por volume: 45 +/- 2%
Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Pincel
Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 demão, com espessura seca de 20 a 30 microns
Secagem (25ºC)	Ao Toque: 20 a 30 minutos Ao Manuseio: 06 a 08 horas Final: 24 horas
Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com o AG 10.00.100, de acordo com o equipamento de aplicação.
Rendimento teórico:	12 a 15m^2 /litro/demão
Densidade:	0,990 +/- 0,020 g/cm^3
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.